

**Preisliste****3.5. Anschlagband „PVC“****Art. Nr. 1239 schwarz**

Geschlossenzelliger PVC-Schaum, mit kleiner Rohdichte, bei einer Kompression von 30 % was-serdicht, leicht zu komprimieren, verzögerte Rückstellung, witterungsbeständig. Hauptsächlich geeignet für Abdichtungen im Innen- und Aussenbereich gegen Schall, Luft, Wasser, Wärme und Kälte.



Dicke	Länge	Farbe	Rollenbreite	
			10 mm	15 mm
			Rolle	Rolle
5 mm	15 m	schwarz	6.00	9.00
10 mm	10 m	schwarz	6.00	9.00
15 mm	6 m	schwarz	4.80	7.20
Anzahl Rollen pro Karton			50	35



## Technische Daten

### 3.5. Anschlagband „ PVC “

**Art. Nr. 1239 schwarz**

<b>Material und Eigenschaften:</b>	Geschlossenzelliger PVC-Schaum, mit kleiner Rohdichte, bei einer Kompression von 30 % wasserdicht, leicht zu komprimieren, verzögerte Rückstellung, witterungsbeständig. Hauptsächlich geeignet für Abdichtungen im innen- und Aussenbereich gegen Schall, Luft, Wasser, Wärme und Kälte.		
<b>Ausführung:</b>	In Rollen, einseitig selbstklebend, Klebstoff mit einem silikonisiertem Papier abgedeckt, Rollenwicklung zur direkten Verarbeitung.		
<b>Lieferbare Farben:</b>	schwarz		
<b>Lieferbare Dicken:</b>	5, 10 und 15 mm		
<b>Lieferbare Breiten:</b>	10 und 15 mm		
<b>Abdeckung:</b>	Silikonisiertes Papier		
<b>Raumgewicht:</b>	100 Kg/m <sup>3</sup>		
<b>Zugfestigkeit:</b>	Min. 0,15 Mpa		DIN 53571
<b>Bruchdehnung:</b>	Min. 150 %		DIN 53571
<b>Druckverformungsrest:</b>	30 – 35 %		DIN 53572
<b>Wasserdichtung:</b>	Bei 30 % Kompression		
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-30°C bis +60°C		BS 2571
<b>UV-Beständigkeit:</b>	Sehr gut, bei 20 % komprimierung		DIN 4892
<b>Beständigkeit:</b>	Alterungsbeständig Säurebeständig Mineralölbeständig Alkoholbeständig Laugenbeständig Witterungsbeständig		
<b>Haftfestigkeit:</b>	18 N/25 mm bei 20°C	Afera-Norm	4001
<b>Klebstoff:</b>	Acryl		
<b>Scherfestigkeit:</b>	10 N/6,25 cm <sup>2</sup> bei 20°C	Afera-Norm	4012
<b>Plexiglasverträglichkeit:</b>	Nicht Plexiglasverträglich		

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.  
Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.