



Preisliste

5. 2. Wasserdichtung, hart

Art. Nr. 1377 grau / 1379 schwarz

Geschlossenzelliger PVC-Schaum, mit hoher Rohdichte. Dank der feinen und gleichmässigen Schäumung bei einer Kompression von 30 % wasserdicht. Hauptsächlich geeignet als Abdichtung gegen Luft und Wasser bei extremen Belastungen. Lieferung in Rollen, einseitig selbstklebend, Klebstoff mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.



Dicke	Länge	Farbe	Rollenbreite						
			6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	19 mm	25 mm	30 mm
			Rolle	Rolle	Rolle	Rolle	Rolle	Rolle	Rolle
0,8 mm	60 m	grau/schwarz	14.85	22.35	29.60	37.20	46.75	61.80	75.00
1,5 mm	50 m	grau/schwarz	15.30	22.90	30.45	38.05	48.20	63.35	76.10
3,0 mm	25 m	grau/schwarz	10.65	15.95	21.25	26.50	33.55	44.10	52.90
4,5 mm	15 m	grau/schwarz	8.60	13.00	17.25	21.55	27.30	35.85	43.00
6,0 mm	12 m	grau/schwarz	8.80	13.10	17.50	21.80	27.60	36.40	43.55



Technische Daten

5.2. Wasserdichtung, hart

Art. Nr. 1377 grau / 1379 schwarz

Material und Eigenschaften:	Geschlossenzelliger PVC-Schaum, mit hoher Rohdichte. Dank der feinen und gleichmässigen Schäumung bei einer Kompression von 30 % wasserdicht. Hauptsächlich geeignet als Abdichtung gegen Luft und Wasser bei extremen Belastungen.	
Ausführung:	In Rollen, einseitig selbstklebend, Klebstoff mit einem silikonisierten Papier so abgedeckt, dass das Papier bei der Verarbeitung als Verzugsschutz dient.	
Lieferbare Farben:	grau und schwarz	
Lieferbare Dicken:	0,8 / 1,5 / 3,0 / 4,5 und 6,0 mm	
Lieferbare Breiten:	6 - 1200 mm	
Abdeckung:	Silikonisiertes Papier	
Material:	PVC-Schaum	
Raumgewicht:	260 kg/m ³	
Härte:	50 Shore	00 Skala
Erforderliche Kompression zum Dichten:	30 %	
Erforderliche Kraft für Kompression:	0,80 kg/cm ²	
Rückstellkraft:	0,70 Kg/cm ² nach 1 Minute	
Rückstellkraft auf ursprüngliche Dicke:	95 %	
Kleberbasis:	Acryl	
Schälfestigkeit:	0,5 Kg/25 mm Breite nach 10 Minuten	
Temperaturbereich:	-40°C bis +60°C	

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.